

УНИВЕРСАЛЕН ЯХТЕН ГРУНД - 1К



Техническа информация

Елементи на продукта: 1 К (ЕДНОКОМПОНЕНТЕН) ГРУПА НА ОСНОВАТА НА ХЛОРИРАН КАУЧУК

Обем: 750 ml, 2,5 l.

Описание на продукта:



Универсален еднокомпонентен грунд за полагане под и над водолинията, употреба в сладки и морски води. За полагане върху GRP (стъклопластови), стоманени и дървени лодки. След запечатване с двукомпонентен епоксиден грунд може да се полага също и върху алуминиеви яхти.

Универсалният яхтен грунд се препоръчва за увеличаване сцепването на пластове към Sea-Line еднокомпонентни бои и лакове.

Универсалният яхтен грунд, положен върху стоманени повърхности, възпрепятства развитието на корозията. За да получите най-високи антикорозионни свойства, се препоръчва полагането на пласт с дебелина 390 μm DTF.

Универсалният яхтен грунд може да бъде използван като разделителен пласт и да се полага директно върху стари пластове боя.

Физико-химични характеристики:

Цвят на продукта:

Сив

Блясък:

Матов

Твърдо вещество:

46%

Теоретичен разход:

7 m^2/l за дебелина на пласта 65 μm

Density of the mixture:

1,29 kg/l

Гъстота на покритие (WFT):

140 μm влажен пласт

Крайна гъстота (DFT):

65 μm сух пласт

Подготовка на повърхността:



**ЛАМИНАТ /
GRP
СТОМАНА**

- Премахнете всички обраствания със сладка вода под налягане
 - Изшкурете повърхността като използвате шкурка P100-P240
 - Стомана – обезмаслете повърхността напълно. С пясъкоструйка минете до Sa 2 $\frac{1}{2}$ - близо до метала. Ако бластирането не е възможно, изшкурете с шкурка P80-P120, до равна, чиста, метална повърхност
- Премахнете всички остатъци от бластиране / шкурене. Обезмаслете с почистващ препарат Sea-Line
- Преди започване на полагане, изчакайте докато повърхността изсъхне.

Условия за полагане:

Температурата на въздуха трябва да бъде по-висока от 5°C и температурата на грунда трябва да бъде минимум 15°C.

Начин на приложение:

Температурата на въздуха не трябва да бъде по-висока от 30°C. пневматичен пистолет, четка, валяк.

Разредител

Вие можете да разредите сместа като добавите разредител към Sea-Line еднокомпонентните системи в съотношение:

- Четка / валяк 0÷10%
- Пневматичен пистолет 0÷20%

Смесване на компонентите

ЗАБЕЛЕЖКА: За дървени повърхности е необходимо да положите допълнителен разреден на 40 % пласт.

- Разбъркайте продукта много добре в съд.
- В зависимост от системата на полагане, добавите еднокомпонентен разредител Sea-Line.
- Смесете съставките много добре, за да получите еднакъв цвят.

Брой пластове:

Пласт под боя (свързващ пласт): 1÷3 пласта
Поправки: 2÷4 пласта
Нов антикорозионен пласт (за предотвратяване на корозия): 6 пласта (мин. 390 μm DTF)

УНИВЕРСАЛЕН ЯХТЕН ГРУНД - 1К



Техническа информация

Втвърдяване на повърхността:	20°C
Сухо на пипане:	1 ч
Устойчиво на дъжд:	4 ч
водонепроницаемо:	16 ч
време до пускане на вода:	Мин. 24 ч
Време преди полагане на следващия пласт:	Мин 5 часа

Представените времена трябва да бъдат възприемани само като препоръчителни. Реалното време за изсъхване може да бъде по-дълго или по-кратко и зависи от дебелината на покриване, вентилацията, влажността и пр.

Параметри при полагане с пневматичен пистолет:



Размер на накрайника: 1,4 mm
Работно налягане: 2,5 bar
Разредител 0÷20%

Последващи действия:

Универсален еднокомпонентен грунд за яхти Sea-Line не изисква шкурене между пластове.

Следващ пласт:

Върху Универсален еднокомпонентен яхтен грунд Sea-Line може да се полагат:

- Яхтен еднокомпонентен лак Sea-Line;
- Антифаулинг Sea-Line;
- SEAGUARD Sea-Line.

Забележка:

Върху Универсален еднокомпонентен яхтен грунд Sea-Line не се полагат двукомпонентни бои и грундове.


Лодката не трябва да бъде пускана на вода преди последният слой грунд, антифаулинг или топкот не се втвърди.

Стандартни мерки за безопасност:

Моля, следвайте инструкциите за безопасност от техническата характеристика за опасни химикали и следвайте Полското законодателство за безопасност на работното място. Основното правило е да избягвате контакт с кожата и очите. Когато използвате този продукт в малки, затворени пространства, Вие трябва да осигурите допълнителна вентилация. Също така е препоръчително да защитите Вашата дихателна система, очите и кожата. Бъдете особено внимателни за открит огън, тъй като продуктът може да експлодира. Съставките на продукта трябва да бъдат съхранявани в добре затворени опаковки при температура между 5 – 35 °C, далеч от източници на огън, топлина и слънчеви лъчи.

Затваряйте опаковките добре веднага след употреба.

Съхранение:



Срок на годност:

24 месеца от датата на производство.

Цялата информация в този документ е изготвена с информационна цел. Ние не поемаме отговорност за резултати вследствие действия на потребителя, върху които нямаме контрол. Отговорност на потребителя е да направи предварителен тест и да определи удачността на продукта за индивидуално полагане. Sea-Line не поема отговорност за никакви щети или пропуснати ползи, свързани с неправилна употреба на продукта.

Цялата информация в този документ е основана на изчерпателни лабораторни изследвания и многогодишен опит. Нашата позиция на лидери на пазара не ни освобождава от постоянен контрол на качеството на нашите продукти. Въпреки това ние не поемаме отговорност за нанесени щети вследствие неправилна употреба или съхранение на нашите продукти или за щети, нанесени от употреба на нашите продукти по какъвто и да е начин, противоречащ на добрите работни практики.

TROTON sp. z o.o. Ząbrowo.