

O1 TEAK OIL

Olejek do drewna egzotycznego



Informacja techniczna

Składniki produktu:	produkt jednokomponentowy
Opakowania:	250 ml, 2,5 l
Opis produktu:	Jednokomponentowy olej do drewna na bazie dyspersji rozpuszczalnikowej żywicy alkidowej.

Zastosowanie:



Teak oil O1 może być aplikowany na powierzchnię drewna nad i pod linią wody a także do wnętrza jachtów.

Olej przeznaczony jest do zabezpieczenia drewna oraz drewna egzotycznego trudnego w impregnacji jak: teak, mahoń, ipe, movingui, itp. Doskonałe właściwości przenikania w strukturę powodują, że nie pozostawia na powierzchni tłustej warstwy.

Tworzy warstwę izolacyjną, łatwą w utrzymaniu czystości

O1 Teak oil zabezpiecza drewno przed wilgocią oraz tworzeniem się pleśni.
drewno egzotyczne (np. Teak), drewno

Typ powierzchni:

Dane fizykochemiczne:

Kolor produktu:	Bezbarwny lakier rodzaju tłustego
Połysk powłoki:	Matowy
Części stałe:	31%
Wydajność teoretyczna:	11÷12 m ² /l (w zależności od rodzaju drewna i stanu powierzchni)

Przygotowanie podłoża:



- Z drewna lakierowanego lub bejcowanego usunąć całkowicie warstwy starych powłok zabezpieczających
- W razie konieczności powierzchnię szlifować papierem ściernym o gradacji P80~P100
- Umyć dokładnie powierzchnię przy pomocy C4 Teak Cleaner Sea-Line®
- Nowe drewno typu Iroko, ipe, paduk, azobe – powinno być składowane przynajmniej przez okres jednego roku.

Przygotowanie do aplikacji:



- Składniki wymieszać do uzyskania jednolitej barwy.
- Przed przystąpieniem do aplikacji O1TEAK OIL Sea-Line® upewnij się, że powierzchnia jest sucha a wilgotność drewna nie przekracza 18%.

Zalecenie:

Należy upewnić się, że substrat jest zgodny z nasycalnikiem drewna rozpuszczonym w rozpuszczalniku

Warunki aplikacji:

Minimalna temperatura nanoszenia O1 TEAK OIL wynosi + 5°C.
Maksymalna temperatura nanoszenia O1 TEAK OIL wynosi + 35°C.
Najlepsze rezultaty otrzymuje się aplikując w temperaturze 20-25°C.

Sposób aplikacji:

Pierwszą aplikację nanosić: wałkiem, pędzlem
Konserwacja drewna, nanosić: wałkiem, pędzlem, pistoletem natryskowym

O1 TEAK OIL

Olejek do drewna egzotycznego



Informacja techniczna

Aplikacja:



- Aplikuj 1 warstwę O1 TEAK OIL Sea-Line® aż do pełnego pokrycia drewna.
- NIE DOPUSZCZAĆ DO WYSCHNIĘCIA POWIERZCHNI, kolejne warstwy należy aplikować „mokro na mokro”
- Po upływie ok. 30 minut od aplikacji warstwy można rozpocząć aplikację kolejnej warstwy.
- Nakładaj O1 TEAK OIL Sea-Line® do pełnego nasycenia drewna.
- Po pełnym nasyceniu nadmiar O1 TEAK OIL Sea-Line® usunąć z powierzchni. Nieusunięcie nadmiaru O1 TEAK OIL Sea-Line® z powierzchni spowoduje pojawienie się połysku po jego wyschnięciu.

Czas utwardzania:



5 godz. – sucha na dotyk w 20°C.
3 dni – pełne utwardzenie w 20°C.

Temperatura poniżej 20°C znacznie wydłuża czas utwardzania

Podane czasy należy traktować jako wskazówki. Rzeczywisty czas utwardzania może być dłuższy lub krótszy i zależy od grubości warstwy, wentylacji, wilgotności powietrza, itp.

Dalsze prace:

- Po upływie 3 dni od aplikacji można przystąpić do użytkowania elementu zabezpieczonego O1 TEAK OIL Sea-Line®
- Ze względu na działanie promieni UV, oleisty wygląd drewna będzie stopniowo zanikał podczas użytkowania
- Kiedy drewno nabierze lekko szarego zabarwienia ponownie aplikuj O1 TEAK OIL Sea-Line® zgodnie z instrukcją

Zasady BHP:

Podczas pracy konieczne jest używanie sprawnego sprzętu ochrony osobistej.

Należy chronić skórę i oczy.

Pomieszczenia wentylować.

Mycie narzędzi należy przeprowadzić bezpośrednio po aplikacji.

Uwaga:

W celu bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z danymi zawartymi w Karcie Charakterystyki dla danego wyrobu.

Przechowywanie:



Składniki produktu należy przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych.

Uwaga:

Po każdorazowym użyciu, pojemniki należy natychmiast zamknąć!
Utwardzacz chronić przed przegrzaniem!

Okres przydatności:



5 lat od daty produkcji.

Gwarancja jakości:

Produkcja, kontrola jakości i realizacja dostaw spełniają wymagania standardów ISO 9001 oraz 14001

Dane zawarte w niniejszym dokumencie zostały sporządzone w celach informacyjnych. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za rezultaty działań użytkowników, nad którymi nie mamy kontroli. Odpowiedzialnością użytkownika jest wykonanie próby kontrolnej i określenie przydatności produktu do konkretnych, indywidualnych zastosowań. Marka Sea-Line® nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, bądź straty zysków związane z niewłaściwym zastosowaniem produktów.

Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła.

TROTON sp. z o.o. Ząbrowo.