

OPIS PRODUKTU

Dwuskładnikowy podkład epoksydowy o wielofunkcyjnym zastosowaniu, dzięki opakowaniu w formie aerozolu jego użycie staje się niezwykle łatwe i szybkie.

Podstawowe funkcje to zabezpieczenie przed osmozą i korozją, zwiększenie przyczepności oraz funkcja międzywarstwowa. Może być również użyty jako podkład wypełniający lub wykończeniowy. Podkład może być stosowany poniżej i powyżej linii wodnej.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

TYP POWIERZCHNI	żelkot (laminat poliestrowy i epoksydowy), stal, aluminium, farby i lakiery 2K (w dobrym stanie i oszlifowane)
KOLOR	biały
POŁYSK	mat
CZĘŚCI STAŁE	Nie dotyczy
GĘSTOŚĆ	Nie dotyczy
ZAWARTOŚĆ L.Z.O.	690g/l
STOSUNEK MIESZANIA	Nie dotyczy
METODA APLIKACJI	natrysk

INSTRUKCJA UŻYCIA

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA


Laminat - sole i inne zanieczyszczenia spłukać słodką wodą pod ciśnieniem i odczekać do wyschnięcia. Następnie przeszlifować powierzchnię papierem ściernym o gradacji P100-P240. Całość odpylić i odtłuścić używając Sea-Line Cleaner.

Stal Sole i inne zanieczyszczenia zmyć słodką wodą pod wysokim ciśnieniem. Po osuszeniu powierzchni, oczyścić stal strumieniem ściernym do stopnia Sa 2,5. Na małych obszarach użyć szlifierki kątowej. Całą powierzchnię odpylić i odtłuścić za pomocą Sea-Line Cleaner.


Aluminium Powierzchnię zmatowić papierem ściernym o gradacji P120. Usunąć z powierzchni ogniska korozji. Przemyc powierzchnię 10% roztworem z amoniaku. Malowanie rozpocząć nie później niż 6 godzin od zakończenia szlifowania i czyszczenia powierzchni.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU


Produkt jest dostarczany w formie aerozolu. Patrz instrukcja poniżej.




Bardzo dokładnie mieszaj produkt przez 2 minuty. Podczas mieszania z opakowania musi wydobywać się dźwięk poruszającej się kulki, umożliwiającej jednolite mieszanie wszystkich składników produktu.



Wyjmij czerwony przycisk z plastikowej pokrywy pojemnika. Obróć opakowanie o 180° i dopasuj czerwony przycisk do miejsca mocowania szpilki w podstawie puszk.




Ustaw puszkę do góry podstawą na twardej powierzchni. Dłonią wciśnij dokładnie czerwony przycisk w podstawę




Po wciśnięciu przycisku i uruchomieniu możliwości wymieszania składników, ponownie mieszaj energicznie zawartość przez minimum 2 minuty.


APLIKACJA



Ustaw dyszę, dopasowując siłę oraz sposób natrysku odpowiednio do pożądanych parametrów aplikacji



Podkład natryskuj na powierzchnię z odległości 10 ~ 20cm.



Podczas aplikacji zachowaj minimum 5-10 minutowy odstęp pomiędzy kolejnymi natryskami

Liczba warstw 2-4 warstwy (łączna grubość warstw do 200 µm DTF)

Pot life 48h w 20°C i wilgotności względnej 40-50%

UWAGA Temperatura przechowywania po wymieszaniu składników produktu wpływa na pot life. Wyższe temperatury skróca, a niższe przedłużą pot life. Po aktywacji zaleca się przechowywać produkt w temperaturze pokojowej 15-25 °C.

CZASY UTWARDZANIA

Pyłosuchość	Sucha na dotyk	Suchy do szlifowania	Pełne utwardzenie
1,5 godz.	3-5 godz.	24 godz.	7 dni

Podane czasy należy traktować jako wskazówki. Rzeczywisty czas utwardzania może być dłuższy lub krótszy i zależy od grubości warstwy, wentylacji, wilgotności powietrza. Definicja czasów suszenia jest zgodna z DIN53150.

WAŻNE INFORMACJE

Temperatura otoczenia powinna zawierać się pomiędzy 18-25°C, a wilgotność 40-50%. Po aktywacji zaleca się przechowywać produkt w temperaturze pokojowej 15-25 °C.

Podkładu Epoksydowego 2K Wielofunkcyjny Spray nie należy nakładać na produkty jednoskładnikowe. Unikać malowania w bezpośrednim świetle słonecznym. Do odtłuszczenia powierzchni użyć Sea-Line Cleaner.

Maksymalny czas przemalowania, bez szlifowania podkładu, ma zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy powierzchnia wolna jest od kredowania i innych zanieczyszczeń. Jeśli powłoka podkładu była w tym czasie narażona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, należy ją oczyścić poprzez matowanie. Usunięcie wierzchniej warstwy



zapewni dobrą przyczepność.

Wodowanie nie powinno mieć miejsca aż do momentu pełnego utwardzenia podkładu i farby nawierzchniowej.

Po zakończeniu aplikacji, obrócić puszkę do góry dnem i usunąć pozostałą zawartość z opakowania. Całkowicie opróżnioną puszkę po aerozolu można zutylizować w pojemniku na odpady do recyklingu. Puszki z pozostałościami utwardzonego podkładu należy utylizować zgodnie z przepisami dla odpadów specjalnych.

DALSZE PRACE

Po utwardzeniu powierzchnię zaleca się przeszlifować papierem ściernym o gradacji P240÷P400

Na Podkład Epoksydowy 2K Wielofunkcyjny Spray można aplikować :

dowolny system epoksydowy

dowolny system poliuretanowy

dowolny system przeciwporostowy

INFORMACJE O PRZECHOWYWANIU I BEZPIECZEŃSTWIE

OKRES PRZYDATNOŚCI 36 miesięcy od daty produkcji

PRZECHOWYWANIE Produkt, który nie został aktywowany należy przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w pomieszczeniach o temperaturze 15-25°C oraz wilgotności poniżej 60%, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych. Puszka powinna być transportowana i przechowywana w pozycji pionowej.

BEZPIECZEŃSTWO

Należy stosować się do zaleceń zawartych w Karcie Charakterystyki oraz przestrzegać przepisów bezpieczeństwa. Generalną zasadą jest unikanie kontaktu cieplego produktu ze skórą i oczami. Podczas stosowania podkładu w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymuszoną wentylację. Zaleca się ochronę dróg oddechowych, skóry i oczu. Należy zachować szczególną ostrożność w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zagrożenia wybuchem.

OŚWIADCZENIE O OGRANICZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dane zawarte w niniejszym dokumencie zostały sporządzone w celach informacyjnych. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za rezultaty działań użytkowników, nad którymi nie mamy kontroli. Odpowiedzialnością użytkownika jest wykonanie próby kontrolnej i określenie przydatności produktu do konkretnych, indywidualnych zastosowań. Firma Troton sp.zo.o. nie ponosi odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła. Firma Troton sp.zo.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody, bądź straty zysków związane z niewłaściwym zastosowaniem produktów.

Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów.

GWARANCJA JAKOŚCI

Produkcja, kontrola jakości i realizacja dostaw spełniają wymagania standardów ISO 9001 oraz 14001.