





ГЕЛКОУТОВАЯ ШПАТЛЕВКА “DRY FAST” БЕЗ СТИРОЛА



Техническая информация

Компоненты продукта	Шпаклевка гелкоут DRY FAST – Comp. A Отвердитель, Паста – Comp. B
Описание продукта:	Двух компонентная гелкоутовая шпатлевка на основе полиэфирной смолы имеет хорошую прочность и высокую стойкость к внешним условиям. Продукт создает прочную, чистую и блестящую поверхность. Высокая тиксотропность дает возможность наносить один толстый слой без эффекта сползания на вертикальных поверхностях.
Использование:	Рекомендуется для заполнения мелких царапин и сколов в гелкоуте Она очень проста в нанесении. Быстро сохнет и готова к шлифованию через 4 часа. Легко шлифуется, когда полностью высохнет. При высыхании не остается липкой.
	
Физические и химические свойства:	
Цвет:	белый RAL 9010, белый/crem RAL 9001
Блеск покрытия:	Высокий
Плотность :	1,33 (+/-0,03) g/cm ³
Подготовка поверхности:	Все загрязнения смойте пресной водой под давлением и дайте высохнуть. Зашлифуйте поверхность P100-P240 и еще раз промойте Sea-Line Cleaner.
Пропорция смешивания компонентов:	Шпаклёвка: Отвердитель Весовые части: (г) 100 : 2÷3
	Не превышайте рекомендованное количество отвердителя! Смешайте части до однородной массы и цвета.
Время нанесения:	после смешивания с отвердителем – 9÷14 минут.
Нанесение	Используйте шпатель.
	Минимальная температура для использования 18°C Наилучший результат достигается при температуре 18-25°C Влажность не должна превышать 70%.
Время схватывания:	Полное отверждение: 4 часа при 20°C Температура ниже 20% увеличивает время отверждения. Данные интервалы указаны только в качестве рекомендации. Время высыхания может быть больше и меньше в зависимости от толщины, вентиляции, влажности и т.д.
	
Важно:	При повторном нанесении "Dry Fast", прежний слой должен быть зашлифован.

ГЕЛьКОУТОВАЯ ШПАТЛЕВКА “DRY FAST” БЕЗ СТИРОЛА



Техническая информация

Дальнейшие действия:	<p>После высыхания, шпатлевка должна быть зашлифована:</p> <ul style="list-style-type: none">• основное шлифование: P240-P800• финишное шлифование: P800-P1200 <p>Очистите поверхность.</p> <p>После шлифования поверхность должна быть отполирована.</p> <ul style="list-style-type: none">• полировальная паста Sea-Line S0 или Sea-Line S05.• полировальная паста Sea-Line S1 или Sea-Line S1 Premium. <p>Для защиты покройте воском S4 Protect wax или S5 QUICK WAX</p>
Меры предосторожности:	<p>Пожалуйста следуйте инструкциям по безопасности в соответствии с местными правилами по охране труда. Избегать контакта с кожей и попадание в глаза - основные правила. При использовании продукта в малых и закрытых помещениях, то обеспечьте вентиляцию. Мы рекомендуем защитить органы дыхания, глаза и кожу. Будьте очень осторожны, так как продукт может воспламениться.</p>
Хранение:	<p>Компоненты продукта должны храниться в плотно закрытых банках, при температуре не выше 25°C, вдали от открытого огня, нагревателей, так как продукт может воспламениться.</p>
Срок годности	<p>Шпаклёвка - 12 месяцев со дня изготовления. Отвердитель -12 месяцев со дня изготовления.</p>
Гарантия качества	<p>Производство, контроль качества и осуществление поставок соответствуют требованиям стандартов ISO 9001 и 14001.</p>

Все данные в данном документе носят только информационный характер. Мы не можем нести ответственность за результат, который мы не можем контролировать. Ответственность за тестирование образцов, совместимость материалов, индивидуальное нанесение ложится на исполнителей. Sea-Line не несет ответственности за любые повреждения или потерю прибыли при неподходящем использовании продуктов.

Вся информация основана на тщательно проводимых лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Обоснованная позиция на рынке не освобождает нас от проведения постоянного контроля качества наших продуктов. Однако мы не несём ответственность за конечные результаты в случае несоответствующего хранения или применения наших продуктов, а также за работу, которая не соответствует рекомендациям хорошей практики.

ООО TROTON. Зомбро

**ГЕЛКОУТОВАЯ ШПАТЛЕВКА
“DRY FAST”
БЕЗ СТИРОЛА**



Техническая информация