

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Однокомпонентная грунтовка из хлорированного каучука проста в использовании и не требует шлифования. Грунтовка рекомендуется в качестве слоя, повышающего адгезию к поверхности для всех 1K морских лакокрасочных материалов. В качестве барьерной поверхности применяют непосредственно на старых противообрастающих слоях. Наносится на стальную поверхность, защищает от коррозии.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ТИП ПОВЕРХНОСТИ	Ламинаты, сталь, дерево
ЦВЕТ	Серый
БЛЕСК	матовый
СУХОЙ ОСТАТОК	46%
ПЛОТНОСТЬ	1,29kg/litr
VOC	Не применяется
ПРОПОРЦИЯ	Не применяется
СМЕШИВАНИЯ	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД	7m ² /литр для толщины 140µm (WFT) / 65µm (DFT)
МЕТОД НАНЕСЕНИЯ	Кисть, валик, окрасочный пистолет

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	<p>Ламинат – соль и другие загрязнения удалить пресной водой под давлением, после чего дождаться высыхания поверхности. Следующий шаг-отшлифовать поверхность абразивной бумагой P100-P240.</p> <p>Удалите пыль и обезжирьте поверхность с помощью очистителя Sea-Line.</p> <p>Древесина – удалить загрязнения и обезжирить поверхность. Дерево должно быть сухим. Далее отшлифуйте поверхность с помощью абразивной бумаги P60-P120 на сухую, отшлифуйте вдоль древесных зерен. После шлифования удалите пыль и еще раз обезжирьте поверхность с помощью SeaLine Cleaner.</p> <p>Сталь – соль и другие загрязнения промывают водой под давлением. Подождите, пока высохнет. Очистите поверхность абразивной струей до степени Sa 2,5. На небольшой поверхности используйте угловую шлифовальную машину. Удалите пыль и обезжирьте поверхность с помощью Sea-Line Cleaner.</p> <p>Алюминий - песчаная поверхность с P120. Если существует коррозия, удалите ее. Тщательно промойте поверхность 10% - ным раствором аммиака. Приступайте к покраске не позднее чем через 6 часов после окончания шлифовки и очистки. Перед нанесением универсальной грунтовки 1 K поверхность должна быть загрунтована эпоксидной грунтовкой 2K.</p>
ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА	<p>Этот продукт представляет собой однокомпонентный продукт. Всегда тщательно перемешивайте краску в банке перед использованием. В случае продуктов для разбавления добавьте растворитель, рекомендованный производителем, в правильном соотношении смешивания. Степень разбавления зависит от способа нанесения, инструментов, температуры воздуха, вязкости краски. Процентный коэффициент разбавления см. в главе разбавление. Тщательно перемешайте все компоненты и дождитесь исчезновения пузырьков воздуха.</p>

РАЗБАВЛЕНИЕ

Для разбавления рекомендуется использовать растворитель Sea-Line для грунтовки 1K в пропорции:

Кисть/валик	Пневматический распылитель
0-10%	0-20%

На деревянных поверхностях необходим дополнительный грунтовочный слой, разбавленный примерно на 40%.

НАНЕСЕНИЕ

Количество слоев

Подслой 1-3 слоя

Ремонт 2-4 слоя

Новое антикоррозионное покрытие 6 слоев (мин. 390 мкм DTF)

Параметры распыления	Пневматическое распыление
Верхний бак	1,8 mm
давление	2,5 bar

ОТВЕРЖДЕНИЕ

Температура	Интервал перекрытия	Сухой на отлип	Время до дождя	Время до спуска
20°C	Мин. 5 час.	1 час	4 часа	24 часа

Данное время должно рассматриваться только как ориентир. Фактическое время высыхания может быть больше или меньше в зависимости от толщины пленки, вентиляции, влажности и т. д.

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Температура продукта должна быть не менее 15°C. Температура окружающей среды и поверхности должна быть выше 5°C и ниже 30°C.

Не наносите двух компонентные продукты на однокомпонентные. Избегайте нанесение под прямыми солнечными лучами. Для обезжиривания используйте обезжириватель Sea-Line Cleaner.

Погружение следует производить только после того, как затвердеет последний слой грунтовки и верхний слой краски.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

Универсальная яхтенная грунтовка 1K не требует шлифовки.

На универсальный грунт 1K Sea-Line можно наносить:

Яхтенная эмаль 1K Sea-Line

Противообрастающая краска Sea-Line

Seaguard Sea-Line

ХРАНИЕНИЕ И ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

СРОК ГОДНОСТИ

24 месяца со дня производства

МЕСТО ХРАНЕНИЯ

Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытой таре при температуре не выше 10-25 ° C, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей. Плотно закрыть емкость сразу после каждого использования. Хранить в сухом месте в закрытых банках до использования.

Технический паспорт UNIVERSAL YACHTPRIMER 1K



УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА	<p>Пожалуйста, следуйте инструкциям по безопасности из Паспорта безопасности для опасных химических веществ и соблюдайте законы о безопасности на рабочем месте. Общее правило - избегать контакта продукта с кожей и глазами. Когда продукт используется в небольших закрытых помещениях, вы должны обеспечить принудительную вентиляцию. Также рекомендуется защищать дыхательные пути, глаза и кожу. Особое внимание следует уделять противопожарной защите и опасность взрыва.</p> <p>Обратите внимание! Всегда соблюдайте все меры предосторожности, предупреждения о здоровье и безопасности вы в паспорте безопасности и на этикетках контейнеров..</p>
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	<p>Все данные в этом документе были подготовлены исключительно для информационных целей. Мы не несем ответственности за результаты действий пользователей, которые мы не можем контролировать. Пользователь несет ответственность за изготовление контрольного образца и определение пригодности продукта для конкретных индивидуальных применений. Компания Troton Sp. z o.o. не может нести ответственность за любой ущерб или упущенную выгоду, связанные с ненадлежащим использованием продуктов. Вся информация основана на опыте и тщательных многолетних лабораторных исследованиях. Наше лидерство на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции. Однако мы не несем ответственности за последствия о ненадлежащем использовании или хранении наших продуктов, или о последствиях использования наших продуктов каким-либо образом, противоречащим хорошим стандартам мастерства.</p>
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА	<p>Производство, контроль качества и реализация поставок соответствуют требованиям ISO 9001 и 14001.</p>