


1K YACHT ENAMEL - Эмаль



Техническая информация

Компоненты продукта:	Однокомпонентная Яхтенная Эмаль 1K
Фасовка:	0,75 л., 125 ml чисто белый (RAL 9010)
Описание продукта:	1K YACHT ENAMEL характеризуется: <ul style="list-style-type: none">• отличный розлив• высокая укрывистость• стабильная• высокий блеск• стойкость к солнцу и истиранию
	
Рекомендуемое применение:	Легкое нанесение. Может наноситься на ламинаты, сталь, дерево. Применимо в внутри и снаружи, выше ватерлинии
Физико-химические характеристика:	
Цвет:	чисто белый, кремовый, огненно красный, светло-голубой, реактивно-черный
Глянец:	высокая
Сухой остаток:	65%
Плотность:	1,00 kg/l
Теоретический расход:	15 ~ 16 м ² /дм ³
Толщина покрытия (мокрого WTF):	60 мкм
Толщина покрытия (сухого DTF):	40 мкм
Подготовка поверхности:	Перед нанесением эмали необходимо загрунтовать поверхность: <ul style="list-style-type: none">• Universal Yachtprimer 1K Sea-Line®• Epoxy Lightprimer 5:1 Sea-Line®• Epoxy primer anticorrosion 4:1 Sea-Line®• Epoxy WOODPRIMER 10:4 Sea-Line® Далее: <ul style="list-style-type: none">• Все загрязнения удалить пресной водой• Загрунтованную поверхность тонко зашлифовать:• Epoxy primers Sea-Line sand paper P320-P400• Universal Yachtprimer 1K Sea-Line нет необходимости• Удалите пыль от шлифования. Обезжирьте с Cleaner Sea-Line• Перед нанесением подождите полного высыхания
Условия нанесения:	Температура воздуха должна быть выше 5 °С и температура продукта должна составлять минимум 15 °С. Температура окружающего воздуха должна быть не выше 30 °С.
Метод нанесения:	распыление, кисть, валик
Разбавление:	<ul style="list-style-type: none">• Кисть/валик : 5÷10%• Окрасочный пистолет: 5÷10%
Параметры для пневматического нанесения:	<ul style="list-style-type: none">• размер сопла: 1,2÷1,4 mm• давление: 2,0÷2,5 bar
Смешивание:	<ul style="list-style-type: none">• Тщательно перемешайте содержимое банки.• По необходимости разбавьте 1K Thinner Sea-Line• Перемешайте компоненты для однородной массы.

1K YACHT ENAMEL - Эмаль



Техническая информация

Количество слоев: 1 ÷ 2 слоя

Отверждение покрытия:



20°C

Сухой на отлип::	3 часа
Устойчивость к дождю:	6 часов
Полностью водонепроницаемая:	10 часов
Интервал между слоями:	Мин. 16 часов

Данные интервалы указаны для толщины покрытия 40 µm DTF. Время высыхания может быть больше и меньше в зависимости от толщины, вентиляции, влажности и т.д.

Максимальный интервал перекрашивания без шлифования возможен только тогда, когда поверхность очищена от каких либо загрязнений. Если поверхность находилась под солнцем, то она должна быть чистой и зашлифованной. Удаление верхнего слоя создаст хорошее сцепление между слоями.

Продолжение работы: Защитите высохшее покрытие воском S4 Protect Wax или S5 QUICK WAX

Замечание: Лодка не может быть спущена на воду, пока последний слой не высохнет.

Меры предосторожности: Пожалуйста следуйте инструкциям по безопасности в соответствии с местными правилами по охране труда. Избегать контакта с кожей и попадание в глаза - основные правила. При использовании продукта в малых и закрытых помещениях, то обеспечьте вентиляцию. Мы рекомендуем защитить органы дыхания, глаза и кожу. Будьте очень осторожны, так как продукт может воспламениться.

Хранение:



Компоненты продукта должны храниться в плотно закрытых банках, при температуре между 5-35°C, вдали от открытого огня, нагревателей и прямого солнечного света. Сразу плотно закрывайте банку после использования.

Срок годности: 2 лет с момента изготовления.

Гарантия качества: Производство, контроль качества, и осуществление поставок выполняют требования стандартов ISO стандарт 9001 и 14001

Все данные в данном документе носят только информационный характер. Мы не можем нести ответственность за результат, который мы не можем контролировать. Ответственность за тестирование образцов, совместимость материалов, индивидуальное нанесение ложится на исполнителей. Sea-Line не несет ответственности за любые повреждения или потерю прибыли при неподходящем использовании продуктов.

Вся информация основана на тщательно проводимых лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Обоснованная позиция на рынке не освобождает нас от проведения постоянного контроля качества наших продуктов. Однако мы не несём ответственность за конечные результаты в случае несоответствующего хранения или применения наших продуктов, а также за работу, которая не соответствует рекомендациям хорошей практики.

ООО TROTON. Зомбро