


# 1K YACHT VARNISH - лак



## Техническая информация

<b>Компоненты продукта:</b>	YACHT VARNISH - Однокомпонентный яхтенный лак
<b>Фасовка:</b>	0,75 л.
<b>Описание продукта:</b>	Яхтенный прозрачный лак для конструкций парусных и моторных судов. Противостоит погодным условиям, включая морские. Яхтенный Лак 1K характеризуется:
	<ul style="list-style-type: none"><li>• отличный розлив</li><li>• высокая укрывистость</li><li>• стабильный</li><li>• высокий блеск</li><li>• легкость в нанесении</li><li>• стойкость к солнцу и истиранию</li></ul>
<b>Рекомендуемое применение:</b>	Идеально для применения внутри и снаружи, выше ватерлинии.
<b>Физико-химические характеристика:</b>	
Цвет:	прозрачный
Глянец:	высокий блеск
Сухой остаток:	50%
Плотность:	1,00 kg/l
Теоретический расход:	12 ~ 13 м <sup>2</sup> /дм <sup>3</sup>
Толщина покрытия (мокрого WTF):	80 мкм
Толщина покрытия (сухого DTF):	40 мкм
<b>Подготовка поверхности:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Все загрязнения удалить пресной водой</li><li>• Деревянные поверхности зашлифовать бумагой с градацией P100-P240</li><li>• Удалите пыль от шлифования. Обезжирьте при помощи Обезжиривателя Cleaner Sea-Line</li><li>• Перед нанесением дождитесь полного высыхания</li></ul>
<b>Условия нанесения:</b>	Температура воздуха должна быть выше 5 °С и температура продукта должна составлять минимум 15 °С  Температура окружающего воздуха должна быть не выше 30 °С.
<b>Метод нанесения:</b>	распыление, кисть, валик
Параметры для пневматического нанесения:	<ul style="list-style-type: none"><li>• размер сопла: 1,2÷1,4 mm</li><li>• давление: 2,0÷3,0 bar</li></ul>
<b>Разбавление:</b>	Вы можете разбавить разбавителем Sea-Line 1K: <ul style="list-style-type: none"><li>• 0-40% от объема</li></ul>
<b>Смешивание:</b>	Тщательно перемешайте содержимое банки. По необходимости разбавьте 1K Thinner Sea-Line Перемешайте компоненты для однородной массы.
<b>Нанесение:</b>	A. Обновление старого лака <ol style="list-style-type: none"><li>1. Разбавьте первый слой на 10-20% по объему</li><li>2. Второй и последующие слои наносите без разбавления</li></ol> B. Голая древесина, новое покрытие <ol style="list-style-type: none"><li>1. Первый слой разбавьте на 40% по объему</li></ol>

# 1K YACHT VARNISH - лак



## Техническая информация

2. Второй слой разбавьте на 10-20% по объему
3. Перед нанесением следующего слоя отшлифуйте бумагой P100-P180
4. Третий и последующие слои разбавлять не следует.

**Количество слоев:** 1÷3 слоя - восстановление старого лака  
4÷5 слоев - голое дерево, новое покрытие

### Отверждение покрытия:



**20°C**

Сухой на отлип:: 3 часа  
Сухой для полировки: 16 часов  
Полностью водонепроницаемая: 24 часов  
Интервал между слоями: Мин. 16 часов

Данные интервалы указаны для толщины покрытия 40 µm DTF. Время высыхания может быть больше и меньше в зависимости от толщины, вентиляции, влажности и т.д.

Максимальный интервал перекрашивания без шлифования возможен только тогда, когда поверхность очищена от каких либо загрязнений. Если поверхность находилась под солнцем, то она должна быть чистой и зашлифованной. Удаление верхнего слоя создаст хорошее сцепление между слоями.

**Продолжение работы:** Защитите высохшее покрытие воском S4 Protect Wax или S5 QUICK WAX

**Замечание:** Лодка не может быть спущена на воду, пока последний слой не высохнет.

**Меры предосторожности:** Пожалуйста следуйте инструкциям по безопасности в соответствии с местными правилами по охране труда. Избегать контакта с кожей и попадание в глаза - основные правила. При использовании продукта в малых и закрытых помещениях, то обеспечьте вентиляцию. Мы рекомендуем защитить органы дыхания, глаза и кожу. Будьте очень осторожны, так как продукт может воспламениться.

### Хранение:



Компоненты продукта должны храниться в плотно закрытых банках, при температуре между 5-35°C, вдали от открытого огня, нагревателей и прямого солнечного света. Сразу плотно закрывайте банку после использования.

**Срок годности:** 2 лет с момента изготовления.

**Гарантия качества:** Производство, контроль качества, и осуществление поставок выполняют требования стандартов ISO стандарт 9001 и 14001

---

Все данные в данном документе носят только информационный характер. Мы не можем нести ответственность за результат, который мы не можем контролировать. Ответственность за тестирование образцов, совместимость материалов, индивидуальное нанесение ложится на исполнителей. Sea-Line не несет ответственности за любые повреждения или потерю прибыли при неподходящем использовании продуктов.

Вся информация основана на тщательно проводимых лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Обоснованная позиция на рынке не освобождает нас от проведения постоянного контроля качества наших продуктов. Однако мы не несём ответственность за конечные результаты в случае несоответствующего хранения или применения наших продуктов, а также за работу, которая не соответствует рекомендациям хорошей практики.

ООО TROTON. Зомбро